

KRU Klaas klaaspaneelide standard helipidavused.

Allpool toodud numbrid on indikatiivsed, ja võivad olenevalt
furnituurist ja paigaldusviisist varieeruda.*

Helipidavusindeks R_w dB				
6mm klaas	8mm klaas	10mm klaas	44.2 lamineeritud	66.2 lamineeritud
30 dB	32 dB	34 dB	35 dB	38 dB